MONOCOUCHE
GARNISSANT

DEPRO FACADE NF

RPE - REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS

Aspect crépis traditionnel grain fin

LES PEINTURES

IDENTIFICATION

Revêtement plastique épais (1,5 mm à 4 mm), monocouche, à rouler et à projeter. Imperméabilisation et décoration des façades à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse, offrant l'aspect d'un crépis traditionnel à grain fin. Aspect de pâte onctueuse structurée, prête à l'emploi.

DESTINATIONS

Intérieur – Extérieur
Protection, rénovation et décoration des murs et façades : plâtre ancien ou neuf, béton, bois, enduit de ciment, fibro ciment, anciennes peintures.
L'aspect extérieur de l'enduit peut être varié de multiples façons au goût de l'utilisateur.

AVANTAGES

- Revêtement monocouche épais, souple et imperméable.
- Mat et garnissant, peu sensible à la reprise locale des enduits.
- Hydrofuge et microporeux, laisse respirer le support.
- Extrêmement facile à appliquer.
- Adhère parfaitement à son support.
- Insensible aux ultraviolets et à l'air salin.
- Masque les irrégularités et les défauts des murs.
- Non inflammable, classé M1.

MODE D'EMPLOI

A- PREPARATION DES FONDS :
Le support doit être propre, sain et sec, exempt de toutes matières non adhérentes. (Préparations conformes au DTU 59,2) Norme NF P 74 201-1 et 2.
Pour les fonds très absorbants, plâtres, vieilles peintures, fibrociment, badigeons, bois particules et tout autre support à forte absorption, il faut appliquer DEPRO FIXATEUR ou DEPRO FIXATEUR (voir notre fiche technique).

B- COUCHE D'UNIFORMISATION :
Pour les fonds d'aspect différent, il est souhaitable d'appliquer une couche de régulateur des fonds DEPRO MATEX® dilué entre 20 et 30% d'eau, de façon à uniformiser la teinte et l'absorption du support.

C- MISE EN ŒUVRE : 24h après les opérations A et B.

Aspect Roulé : rouleau au choix, mousse alvéolée, laine, caoutchouc « picot » ou « feuille de chêne ».
Aspect Taloché : taloche métal ou plastique.
Aspect Ribbé : rouleau caoutchouc « comète », puis ribber à la spatule 14cm de large maximum.
Aspect Projeté : pistolet-lance basse pression, type P30 de Kremlin, 4 bars, buse de 6 ou 8, cuve sortie basse avec tuyau de produit de diamètre 20.
Température du support : minimum +5°C, maximum 30°C
SECHAGE à 20°C : Hors poussière : 2 heures
Sec : 3 à 5 h suivant épaisseur
Recouvrable : 12 h

... /...

CARACTERISTIQUES

- Rendement superficiel: variable selon support et aspect désiré1,5 à 2,5 kg m²
- Teintes : blanc et ivoire.
  Compatible avec les colorants universels pour peinture à l'eau.
- Masse volumique : 1,74 k +/-0,05
- Aspect de finition : mat
- AFNOR NFT 36-005 Famille 2 classe 7b2.
- Non inflammable.
- Bidons de 30 kg net.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, dans un local tempéré à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de tous nos courriers. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur, architecte, bureau d'études, maître d'œuvre. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

02/10

15, avenue Foch - B.P. 80032 –18201 SAINT AMAND CEDEX
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 e.mail: info@deproma.com